



愛媛労基収第1号
平成22年1月7日

労働災害防止団体
作業環境測定機関 各位

愛媛労働局労働基準部長



バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
作業に当たっての留意事項について

労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り、厚く御礼申しあげます。

標記について、平成21年12月28日付けをもって厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長から別添のとおり関係事業者団体等への要請がなされておりますので、御留意いただきますようお願いいたします。

中央労働災害防止協会 会長 殿
建設業労働災害防止協会 会長
社団法人日本石綿協会 会長
社団法人日本建設業団体連合会 会長
社団法人全国建設業協会 会長
社団法人日本土木工業協会 会長
社団法人日本作業環境測定協会 会長
社団法人全国解体工事業団体連合会 会長
社団法人日本化学工業協会 会長
社団法人日本プラントメンテナンス協会 会長
社団法人日本ビルディング協会連合会 会長

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

パーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
作業に当たっての留意事項について

労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」という。）第 3 条第 1 項において、建築物、工作物又は船舶（以下「建築物等」という。）の解体、破砕等の作業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。）を行うときは、あらかじめ当該建築物等について、石綿等の使用の有無を確認するための事前調査を実施することとされています。また、同条第 2 項に規定する石綿等の使用の有無の分析（以下単に「分析」という。）の方法については、平成 18 年 8 月 21 日付け基発第 0821002 号「建材中の石綿含有率の分析方法について」において、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」（以下「JIS 法」という。）等を示しています。また、同項の規定による分析による調査（以下「分析調査」という。）については平成 20 年 2 月 6 日付け基安化発第 0206003 号「石綿障害予防規則第 3 条第 2 項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」により周知徹底を指示しているところです。

先般、我が国において建築物等への吹付け材として使用されているパーミキュライト（ひ

る石) からウインチャイト及びリヒテライト (以下「ウインチャイト等」という。) が検出されたとの報道がありました。

ウインチャイト等は、平成 18 年 8 月 11 日付け基発第 0811002 号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」に示した石綿の定義「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」には該当しない鉱物ですが、トレモライトと同様に角閃石族に属する繊維状の鉱物です。

1970 年代・80 年代、米国のモンタナ州リビー鉱山の労働者及び地域住民に石綿肺の被害が発生しましたが、その原因がリビー鉱山産のバーミキュライトであることが確認されており、このリビー鉱山産のバーミキュライトには、石綿の一種であるトレモライトのほか、ウインチャイト等が含まれていることが明らかになっています。なお、1990 年に当該モンタナ州リビー鉱山は閉山しています。

また、ウインチャイト等の有害性については、明確な知見がないものの、トレモライトと形状、結晶構造及び化学的な組成が近似しており、JIS 法によりウインチャイト等の X 線回折を行うと回折パターンはトレモライトと同様です。

については、建築物等の解体等の作業に当たっての留意事項について、下記のとおりいたしましたので、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 バーミキュライトには、不純物として、トレモライト、ウインチャイト等が含有されている場合があることから、バーミキュライトが吹き付けられた建物等の解体等の作業に当たっては、石綿が含有していることが明らかであって石綿則第 3 条第 2 項の規定に基づく分析を行うまでもなく石綿則に基づくばく露防止措置を採るような場合を除き、石綿則第 3 条第 2 項の規定に基づく分析を行い、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有する場合には、石綿則に定めるばく露防止対策を講ずること。
- 2 なお、JIS 法による分析では、建材中に含有されているウインチャイト等はトレモライトとして判定されるため、ウインチャイト等をトレモライトと区別するために改めて分析を行う必要はないこと。
- 3 バーミキュライトが吹き付けられていた建築物等の分析において、石綿をその重量の 0.1% を超えて含有しない場合であっても、JIS 法以外の分析方法により、ウインチャイト等が含有していることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を講ずること。